MEDARET S1 - S2 & S3

Classification selon les normes EN 934-2: TAB 1 ET TAB 8, NA 820

Désactivant pour surface de béton

DESCRIPTION

Les **MEDARET S1, S2 et S3** sont des désactivants de surface servant à désactiver superficiellement la prise du ciment. Ils suspendent temporairement la prise du ciment portland en surface tandis que le béton en dessous durcit normalement.

MEDARET S1 : Action sur couche fine
MEDARET S2 : Action sur couche moyenne
MEDARET S3 : Action sur couche épaisse

DOMAINE D'UTILISATION

Les retardateurs de surface **MEDARET S** sont utilisés pour les bétons sur lesquels on désire obtenir une surface rugueuse permettant un bon accrochage sans repiquage ou pour obtenir un béton décoratif de type béton lavé à granulats apparents (chaussées et dallages en béton, pavages…)

Le choix entre les **MEDARET S1, S2 et S3** se fera en fonction du résultat recherché. Faire des essais préalables sur des surfaces réduites.

CARACTÉRISTIQUES

Les **MEDARET S1, S2 et S3** se présentent sous forme de liquide translucide légèrement jaunâtre. Ils ne contiennent pas de solvants.

MEDARET S1 :
pH …… 8,8
densité……1,05 ± 0,01

MEDARET S2 :
pH …… 8,8
densité…… 1,08 ± 0,01

MEDARET S3 :
pH…… 8,8
densité ……1,12 ± 0,01

MODE D'EMPLOI

MATERIEL

Les **MEDARET S** s'appliquent au pulvérisateur sur la surface du béton à traiter.

MISE EN ŒUVRE

Un essai préalable sur une surface réduite est recommandé pour s'assurer que le résultat obtenu est satisfaisant.

Agiter les **MEDARET S** avant l'emploi.

Appliquer dès que l'eau de ressuage a disparu (généralement 15 à 30 mn après coulage), par pulvérisation de manière uniforme et continue sans manque ni surcharge.

Après une attente de 6 à 24 heures en fonction des conditions climatiques (le délai le plus court correspond aux températures élevées), laver le béton à l'eau sous pression de 80 à 120 bars.

Éventuellement, il est également possible de procéder manuellement par brossage et rinçage de la surface.

Un essai préalable est recommandé avant de nettoyer la totalité afin de s'assurer que le béton en dessous a suffisamment durci.

Le résultat final obtenu (aspect du béton) dépendra du choix du retardateur de surface, de la composition du béton, des conditions climatiques, de la durée de contact et de la pression ou mode de nettoyage.

CONSOMMATION

Un litre de **MEDARET S** permet de traiter environ 4 à 5 m² soit une consommation de 200 à 250 ml/m². Cette consommation peut être supérieure en fonction des conditions d'application.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Les **MEDARET S1, S2 et S3** sont livrés en bidons de 10L et en fûts de 225L.

Les **MEDARET S** se conservent 06 mois dans leur emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Manipulation non dangereuse.

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur : **www.granitex-dz.com**

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Granitex
قرانيتكس

Zone industrielle Oued Smar – BP85 Oued Smar – 16270 Alger
Tél : (213) 021 51 66 81 & 82
Fax : (213) 021 51 64 22 & 021 51 65 23
www.granitex-dz.com - E-mail: granitex@granitex-dz.com